



【染色工艺】天然染料在棉、麻的染色工艺

DYEING PROCESS OF NATURAL DYES IN COTTON END LINEN


第一步.练漂 PRACTICE DRIFTING



第二步.前处理 PR-TREATMENT



第三步, 染色 DYEING



染料用量	1%—2%	2%—3%	3%—5%	5%—8%	8%—10%	>10%
Sn258 (G/L)	0.5	0.5	0.3	0.25	0.25	0.25
Sn286 (G/L)	0.5	0.5	0.6	0.7	1	1.5
元明粉(G/L)	适量	适量	适量	适量	适量	适量

元明粉用量视染色时染料吸收率而定
一般用量5—10g/ 可吸尽

第四步.柔软 FIXING

柔软剂5-8G/L。50°C保温30分钟
softener 5-8G/L. keep temp at 50°C for 30 min

