

一. 助剂使用说明

助剂作用

- 一. JLZ (JL) 为弱阳离子型,媒介,上色作用
- 二. SN258 为非离子型,分散缓染作用
- 三. SN286 为阴离子型,乳化渗透洗涤等功效
- 四. 盐为缓冲辅助促染作用

根据染色深浅与面料厚薄以及材质的不同,南北地区水.电.汽的变化, 助剂的用量随之调整

注: 请勿使用其他助剂, 化工助剂会与我司天然染料冲突, 影响上色效果。

二. JL1 (JLZ) 前处理工艺用量比例

其他颜色天然染料用量 (%)	竹炭黑用量 (%)	JL1 用量(棉麻类) (g/L)	JL1 用量(蛋白类) (g/L)	JL1 用量(化纤类) (g/L)	JL1 用量(合成类) (g/L)	JL1 用量(皮革类) (g/L)
1	2	0.2			0.4	
2	4	0.4			0.8	
3	6	0.6			1.2	
4	8	0.8			1.6	
5	10	1			2	
6	12	1.2			2.4	
7	14	1.4			2.8	
8	16	1.6			3.2	
9	18	1.8			3.6	
10	20	2			4	
11	22	2			4	
12	24	2.2			4.4	
13	26	2.2			4.4	
14	28	2.4			4.8	
15	30	2.4			4.8	
备注	一: 棉麻类盐的用量: JL1 用量 2 (g/L) 以下, 盐用量 3 (g/L); JL1 用量 2 (g/L) 以上, 盐用量 6 (g/L) . 二, 其他类盐的用量: JL1 用量 4 (g/L) 以下, 盐用量 5 (g/L); JL1 用量 4 (g/L) 以上, 盐用量 10 (g/L) .					